



Тесты пластичности, различных сортов, марок и видов глины проводились не раз. И их немало в сети, так что мы попробуем подвести итоги всех тестов и дополнить своими личными впечатлениями. Тесты будут проводиться на четырех самых популярных видах пластики: Фимо Софт, Цернит, Скальпи Зи Премо.

Разминание

Во время подготовки к последующей работе Фимо Софт, не смотря на свое название, произвел не лучшее впечатление по мягкости и пластичности. Она осталась довольно жесткой. Самое лучшее впечатление производит Скальпи – его структура не только достаточно упруга, но и имеет приятную на ощупь гладкую поверхность, которая обеспечивает приятные ощущения при разминании. Цернит, напротив, готовится очень долго, почти в два раза дольше, чем Фимо, зато и на выходе имеет приятную поверхность, лишь слегка липкую. О Премо тут сказать немного можно – показатели и по времени, и по результату средние.

Липкость

Частенько бусины или изделия надо проткнуть зубочисткой, чтобы нормально запечь. Поэтому и проводятся такие тесты. Естественно, при неправильном введении у многих начинает деформироваться поверхность, но Цернит дарит такое удовольствие даже тем, кто вводит зубочистку или иголку вполне правильно. Поверхность покрывается небольшими морщинками, неприятными, хотя и легко удаляемыми при шлифовке.

Восстановление формы

При нажатии пальцем действительно упругий материал должен немного вернуть прежнюю форму, сгладив неровности на отпечатке. Как оказалось, так может сделать не каждый материал. Пластичная структура Премо и Цернита помогает сделать форму более сглаженной. А вот Фимо Софт, да как и Скальпи, тут не помощники – они сохраняют все следы прикосновений вплоть до отпечатков пальцев.

Заглаживание швов

А вот тут результаты обычно диаметрально противоположные предыдущим. Те виды материала, что в прошлом тесте показали себя не лучшим образом, тут вышли на первый уровень. Самым упрямым опять оказался Цернит – с его швами справиться нелегко. А Премо опять на уровне среднего.

Тонкое раскатывание

Пластичность глины часто определяется тем, насколько тонко ее можно раскатать. И опять же самым упрямым оказывается Цернит, он очень равномерно расходится и не рвется, хотя и прилипает к рукам. Премо заслужил твердую четверку с плюсом, потому что тоже показывает равномерный результат без разрывов. Фимо справился на 4. а Скальпи же тут явно в отстающих.